



Neuer Strassenaufbau ab 01.08.2026

Hauptverkehrsstrasse mit öffentlichem Verkehr (HVS ÖV)

4 cm Deckschicht AC 11 H
7 cm Binderschicht ACB 22 H
7 cm Tragschicht ACT 22 H
5 cm Planie mit Asphaltgranulat Kies 0/16mm
40 - 70 cm Foundationsschicht mit Recyclingkies zertifiziert 0/45mm

Hauptverkehrsstrassen (HVS)

4 cm Deckschicht AC 11 S
7 cm Binderschicht ACB 22 S
7 cm Tragschicht ACT 22 S
5 cm Planie mit Asphaltgranulat Kies 0/16mm
40 - 70 cm Foundationsschicht mit Recyclingkies zertifiziert 0/45mm

Erschliessungsstrassen mit öffentlichem Verkehr (ES ÖV)

4 cm Deckschicht AC 11 S
9 cm Tragschicht ACT 22 S
5 cm Planie mit Asphaltgranulat Kies 0/16mm
40 - 55 cm Foundationsschicht mit Recyclingkies zertifiziert 0/45mm

Erschliessungsstrasse (ES)

4 cm Deckschicht AC 11 N
9 cm Tragschicht ACT 22 N
5 cm Planie mit Asphaltgranulat Kies 0/16mm
40 - 55 cm Foundationsschicht mit Recyclingkies zertifiziert 0/45mm

Trottoir

3 cm Deckbelag AC 8 N

6 cm Tragschicht AC 16 N

5 cm Planie mit Asphaltgranulat Kies 0/16mm

40 cm Foundationsschicht mit Recyclingkies zertifiziert 0/45mm

Trottoir Überfahrt

4 cm Deckbelag AC 8 N

8 cm Tragschicht AC 16 N

5 cm Planie mit Asphaltgranulat Kies 0/16mm

40 cm Foundationsschicht mit Recyclingkies zertifiziert 0/45mm

Zusätzliche Informationen:

Einsatz von S-Belag

Auf Erschliessungsstrassen ist in Abschnitten mit erhöhter dynamischer Beanspruchung (insbesondere bei Kreuzungen, engen Kurvenradien, Steilabschnitten sowie Zufahrten mit häufigen Anfahr- und Bremsmanövern) ein S-Belag einzubauen.

Verdichtung der Foundationsschicht

Ungebundene Foundationsschichten sind zwingend lagenweise einzubauen und zu verdichten. Die maximale Schichtdicke pro Verdichtungsgang darf 30 cm (fest) nicht überschreiten.